

	Density at 15°C	Colour saybolt	Boiling range : initial point	Boiling range : dry point	Flash point	Evaporation rate	Aromatic content		Aniline point	Vapour pressure at 20°C	Viscosity at 20°C	Pour point
UNITS	kg/m <sup>3</sup>	-	°C (°F)	°C (°F)	°C (°F)	Ether=1	ppm	% vol	°C (°F)	kPa	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	°C (°F)
METHODS	ASTM D 4052	ASTM D 156	ASTM D 86		ASTM D93	DIN 53170	UV	IP 391	ASTM D 611	calculated	ASTM D 445	ASTM D 97
<b>SPECIAL BOILING POINT SPIRITS</b>	Note : all SBP's contain less than 1 ppm benzene and sulphur											
SOLANE PENTANE 15	630	30	33 (91)	36 (97)	<-40 (<-40)	1	10		-	65	0.4	
SOLANE PENTANE 22	630	30	33 (91)	36 (97)	<-40 (<-40)	1	10		-	66	0.4	
SOLANE ISOHEXANE	659	30	51 (124)	61 (142)	<-30 (<-22)	1.3	10		70 (158)	29	0.5	
SOLANE HEXANE 36	669	30	65* (149)	70* (158)	-27 (-17)	1.5	5		67 (153)	19	0.5	
SOLANE HEXANE 45	669	30	66* (151)	70* (158)	-27 (-17)	1.5	5		67 (153)	19	0.5	
SOLANE HEPTANE	693	30	90 (194)	94 (201)	-7 (19)	2.8	3		68 (154)	7.1	0.6	
SOLANE 60-95	682	30	62 (144)	94 (201)	-26 (-15)	2	1		69 (156)	11.0	0.5	
SOLANE 70-95	699	30	72 (162)	89 (192)	-15 (5)	2	3		59 (138)	12.6	0.6	
SOLANE 80-110	694	30	84 (183)	108 (226)	-12 (10)	3	2		68 (154)	7.1	0.7	
SOLANE 100-120	728	30	102 (216)	123 (253)	2 (36)	6	3		59 (138)	3.1	0.7	
SOLANE 100-140	729	30	103 (217)	137 (279)	4 (39)	8	2		60 (140)	2.8	0.7	
SOLANE 100-155	737	30	105 (221)	158 (316)	7 (45)	12	2		60 (140)	1.8	0.8	
<b>Naphthenic SBP's</b>	Note : all naphthenic SBP's contain less than 1 ppm benzene and sulphur											
SOLANE CYCLOPENTANE	748	30	48.5 (119.3)	49.0 (120.2)	-37 (-35)	1.5			18 (64)	38	0.4	
SOLANE CYCLOHEXANE	782	30	80.6 (177.1)	80.7 (177.3)	-20 (-4)	2	10		31 (88)	11	0.8	
SOLANE METHYLCYCLOHEXANE	774	30	100.6 (213.1)	103.7 (218.7)	-6 (21)	5	15		40 (104)	4.6	0.9	
<b>WHITE SPIRITS</b>	Note : all white spirits contain less than 1 ppm benzene, except Spirdane HT < 100 ppm											
SPIRDANE HT	786	30	155 (311)	199 (390)	45 (113)	65		17	56 (133)	0.254	1.2	
SPIRDANE L1	748	30	137 (279)	157 (315)	24 (75)	22	100		66 (151)	0.722	0.9	
SPIRDANE D25	771	30	143 (289)	163 (325)	28 (82)	22	50		63 (145)	0.438	0.9	
SPIRDANE D30	775	30	148 (298)	172 (342)	38 (100)	27	100		67 (153)	0.431	1.1	
SPIRDANE D40	785	30	156 (313)	198 (388)	44 (111)	65	100		63 (145)	0.250	1.3	
SPIRDANE D60	810	30	182 (360)	216 (421)	65 (149)	200	100		67 (153)	0.059	1.7	
SPIRDANE D60L	800	30	176 (349)	194 (381)	59 (138)	115	100		72 (162)	0.110	1.7	
<b>KEROSENES</b>	Note : all kerosenes contain less than 1 ppm benzene and less than 2 ppm sulphur, except Ketrul HT < 5 ppm											
KETRUL D 70	802	30	187 (369)	245 (473)	68 (154)	550	50		70 (158)	0.031	2.1	
KETRUL D 75	809	30	199 (390)	253 (487)	77 (171)	600	4000		71 (160)	0.016	2.4	
KETRUL D 80	820	30	201 (394)	239 (462)	76 (169)	800	5		70 (158)	0.016	2.4	
KETRUL D 85	816	30	213 (415)	241 (466)	85 (185)	1000	3		69 (156)	0.012	2.7	
KETRUL 220	805	30	221 (430)	236 (457)	92 (198)	900	100		76 (169)	0.011	2.7	
KETRUL D 100	810	30	233 (451)	264 (507)	103 (217)	> 1000	10		80 (176)	0.003	3.4	
<b>GASOIL</b>	Note : all gasoils do not contain benzene and contain less than 2 ppm sulphur											
HYDROSEAL G 232 H	820	30	236 (457)	262 (504)	103 (217)		30		78 (172)	0.002	3.6	-50 (-58)
HYDROSEAL G 240 H	817	30	254 (489)	282 (540)	116 (241)		30		84 (183)	0.0008	4.5	-40 (-40)
HYDROSEAL G 250 H	816	30	256 (493)	329 (624)	119 (246)		50		91 (196)	0.0003	5.8	-25 (-13)
HYDROSEAL G 270 H	811	30	260 (500)	291 (556)	123 (253)		50		87 (189)	0.0005	4.9	-33 (-27)
HYDROSEAL G 3 H	815	30	278 (532)	322 (612)	136 (277)		50		92 (198)	0.0001	7.0	-19 (-2)
HYDROSEAL G 400 H	817	30	304 (579)	347 (657)	159 (318)		80		101 (214)	< 0.0001	11	-2 (28)
HYDROSEAL G 290 H	823	30	289 (552)	373 (703)	149 (300)		100		103 (217)	< 0.0001	14	-42 (-44)
HYDROSEAL G 300 H	822	30	295 (563)	378 (712)	151 (304)		100		102 (216)	< 0.0001	13	-18 (0)
HYDROSEAL G 310 H	818	30	300 (572)	350 (662)	156 (313)		100		99 (210)	< 0.0001	11	-15 (5)
HYDROSEAL G 315 H	820	30	300 (572)	350 (662)	158 (316)		100		99 (210)	< 0.0001	11	-48 (-54)
HYDROSEAL G 340 H	825	30	330 (626)	380 (716)	175 (347)		150		108 (226)	< 0.0001	22	-35 (-31)
<b>ISOPARAFFINS</b>	Note : all Isoparaaffins do not contain benzene and contain less than 2ppm sulphur											
ISANE IP 155	746	30	158 (316)	174 (345)	44 (111)	36	1		78	0.25	1.2	<-50 (<-58)
ISANE IP 175	763	30	185 (365)	196 (385)	64 (147)	120	1		81	0.06	1.4	<-50 (<-58)
ISANE IP 185	765	30	187 (369)	206 (403)	66 (151)	200	1		81	0.05	1.5	<-50 (<-58)
<b>AROMATICS</b>									% mas. NF M07024			
TOLUENE	870	30	110.2 (230.4)	111 (232)	4 (39)	6		99.6			0.7	
XYLENE	870	30	137.7 (280)	142 (288)	26 (79)	15		99.8			0.75	
ORTHO-XYLENE	883	30	144 (291)	145 (293)	25 (77)	15		99.7			0.75	
SOLVAREX 9	875	30	160 (320)	175 (347)	43 (109)	36		99.5			0.95	
SOLVAREX 10	890	30	188 (370)	215 (419)	68 (154)	130		99			1.3	
SOLVAREX 10 LN	890	30	185 (365)	200 (392)	65 (149)	150		99.5			1.15	

	Masse volumique à 15°C	Couleur saybolt	Distillation : point initial	Distillation : point sec	Point d'éclair	Taux d'évaporation	Teneur en aromatique		Point d'aniline	Pression de vapeur à 20°C	Viscosité à 20°C	Point d'écoulement
UNITES	kg/m³	-	°C (°F)	°C (°F)	°C (°F)	Ether=1	ppm	% vol	°C (°F)	kPa	mm²/s (cSt)	°C (°F)
METHODES	ASTM D 4052	ASTM D 156	ASTM D 86		ASTM D93	DIN 53170	UV	IP 391	ASTM D 611	calculée	ASTM D 445	ASTM D 97
<b>ESSENCES SPÉCIALES</b>	<b>Note : Toutes les essences spéciales contiennent moins de 1 ppm de soufre et moins de 1 ppm de benzène.</b>											
SOLANE PENTANE 15	630	30	33 (91)	36 (97)	<-40 (<-40)	1	10		-	65	0.4	
SOLANE PENTANE 22	630	30	33 (91)	36 (97)	<-40 (<-40)	1	10		-	66	0.4	
SOLANE ISOHEXANE	659	30	51 (124)	61 (142)	<-30 (<-22)	1.3	10		70 (158)	29	0.5	
SOLANE HEXANE 36	669	30	65* (149)	70* (158)	-27 (-17)	1.5	5		67 (153)	19	0.5	
SOLANE HEXANE 45	669	30	66* (151)	70* (158)	-27 (-17)	1.5	5		67 (153)	19	0.5	
SOLANE HEPTANE	693	30	90 (194)	94 (201)	-7 (19)	2.8	3		68 (154)	7.1	0.6	
SOLANE 60-95	682	30	62 (144)	94 (201)	-26 (-15)	2	1		69 (156)	11.0	0.5	
SOLANE 70-95	699	30	72 (162)	89 (192)	-15 (5)	2	3		59 (138)	12.6	0.6	
SOLANE 80-110	694	30	84 (183)	108 (226)	-12 (10)	3	2		68 (154)	7.1	0.7	
SOLANE 100-120	728	30	102 (216)	123 (253)	2 (36)	6	3		59 (138)	3.1	0.7	
SOLANE 100-140	729	30	103 (217)	137 (279)	4 (39)	8	2		60 (140)	2.8	0.7	
SOLANE 100-155	737	30	105 (221)	158 (316)	7 (45)	12	2		60 (140)	1.8	0.8	
<b>Essences naphténiques</b>	<b>Note : Toutes les essences naphténiques contiennent moins de 1 ppm de soufre et moins de 1 ppm de benzène.</b>											
SOLANE CYCLOPENTANE	748	30	48.5 (119.3)	49.0 (120.2)	-37 (-35)	1.5			18 (64)	38	0.4	
SOLANE CYCLOHEXANE	782	30	80.6 (177.1)	80.7 (177.3)	-20 (-4)	2	10		31 (88)	11	0.8	
SOLANE METHYLCYCLOHEXANE	774	30	100.6 (213.1)	103.7 (218.7)	-6 (21)	5	15		40 (104)	4.6	0.9	
<b>WHITE SPIRITS</b>	<b>Note : Tous les white spirits contiennent moins de 1 ppm de benzène sauf pour le Spirdane HT &lt; 100 ppm</b>											
SPIRDANE HT	786	30	155 (311)	199 (390)	45 (113)	65		17	56 (133)	0.254	1.2	
SPIRDANE L1	748	30	137 (279)	157 (315)	24 (75)	22	100		66 (151)	0.722	0.9	
SPIRDANE D25	771	30	143 (289)	163 (325)	28 (82)	22	50		63 (145)	0.438	0.9	
SPIRDANE D30	775	30	148 (298)	172 (342)	38 (100)	27	100		67 (153)	0.431	1.1	
SPIRDANE D40	785	30	156 (313)	198 (388)	44 (111)	65	100		63 (145)	0.250	1.3	
SPIRDANE D60	810	30	182 (360)	216 (421)	65 (149)	200	100		67 (153)	0.059	1.7	
SPIRDANE D60L	800	30	176 (349)	194 (381)	59 (138)	115	100		72 (162)	0.110	1.7	
<b>KÉROSÈNES</b>	<b>Note : Tous les kérosènes contiennent moins de 1 ppm de benzène et moins de 2 ppm de soufre sauf pour le Ketrul HT &lt; 5 ppm</b>											
KETRUL D 70	802	30	187 (369)	245 (473)	68 (154)	550	50		70 (158)	0.031	2.1	
KETRUL D 75	809	30	199 (390)	253 (487)	77 (171)	600	4000		71 (160)	0.016	2.4	
KETRUL D 80	820	30	201 (394)	239 (462)	76 (169)	800	5		70 (158)	0.016	2.4	
KETRUL D 85	816	30	213 (415)	241 (466)	85 (185)	1000	3		69 (156)	0.012	2.7	
KETRUL 220	805	30	221 (430)	236 (457)	92 (198)	900	100		76 (169)	0.011	2.7	
KETRUL D 100	810	30	233 (451)	264 (507)	103 (217)	> 1000	10		80 (176)	0.003	3.4	
<b>GAZOLES</b>	<b>Note : Tous les gazoles ne contiennent pas de benzène et moins de 2 ppm de soufre</b>											
HYDROSEAL G 232 H	820	30	236 (457)	262 (504)	103 (217)		30		78 (172)	0.002	3.6	-50 (-58)
HYDROSEAL G 240 H	817	30	254 (489)	282 (540)	116 (241)		30		84 (183)	0.0008	4.5	-40 (-40)
HYDROSEAL G 250 H	816	30	256 (493)	329 (624)	119 (246)		50		91 (196)	0.0003	5.8	-25 (-13)
HYDROSEAL G 270 H	811	30	260 (500)	291 (556)	123 (253)		50		87 (189)	0.0005	4.9	-33 (-27)
HYDROSEAL G 3 H	815	30	278 (532)	322 (612)	136 (277)		50		92 (198)	0.0001	7.0	-19 (-2)
HYDROSEAL G 400 H	817	30	304 (579)	347 (657)	159 (318)		80		101 (214)	< 0.0001	11	-2 (28)
HYDROSEAL G 290 H	823	30	289 (552)	373 (703)	149 (300)		100		103 (217)	< 0.0001	14	-42 (-44)
HYDROSEAL G 300 H	822	30	295 (563)	378 (712)	151 (304)		100		102 (216)	< 0.0001	13	-18 (0)
HYDROSEAL G 310 H	818	30	300 (572)	350 (662)	156 (313)		100		99 (210)	< 0.0001	11	-15 (5)
HYDROSEAL G 315 H	820	30	300 (572)	350 (662)	158 (316)		100		99 (210)	< 0.0001	11	-48 (-54)
HYDROSEAL G 340 H	825	30	330 (626)	380 (716)	175 (347)		150		108 (226)	< 0.0001	22	-35 (-31)
<b>ISOPARAFFINES</b>	<b>Note : Toutes les isoparaffines ne contiennent pas de benzène et moins de 2 ppm de soufre</b>											
ISANE IP 155	746	30	158 (316)	174 (345)	44 (111)	36	1		78	0.25	1.2	<-50 (<-58)
ISANE IP 175	763	30	185 (365)	196 (385)	64 (147)	120	1		81	0.06	1.4	<-50 (<-58)
ISANE IP 185	765	30	187 (369)	206 (403)	66 (151)	200	1		81	0.05	1.5	<-50 (<-58)
<b>AROMATIQUES</b>									<b>% mas. NF M07024</b>			
TOLUENE	870	30	110.2 (230.4)	111 (232)	4 (39)	6		99.6			0.7	
XYLENE	870	30	137.7 (280)	142 (288)	26 (79)	15		99.8			0.75	
ORTHO-XYLENE	883	30	144 (291)	145 (293)	25 (77)	15		99.7			0.75	
SOLVAREX 9	875	30	160 (320)	175 (347)	43 (109)	36		99.5			0.95	
SOLVAREX 10	890	30	188 (370)	215 (419)	68 (154)	130		99			1.3	
SOLVAREX 10 LN	890	30	185 (365)	200 (392)	65 (149)	150		99.5			1.15	